

Ecoter primary plaster

Шприц малтер

Производ: Сув малтер за шприц наменет за внатрешна и надворешна употреба.

Состав: Цемент, вар, CaCO_3 и специјални адитиви.

Особини: Голема цврстина и лесна обработливост. Лесно се врзува за подлогата.

Употреба: Се употребува како врзивно средство за силно вливливи и критични подлоги, како тула, мешан сид, елементи од дрвен ивер, панел плочи, изолациски плочи, мазни бетонски површини. Со **Ecoter primary plaster** се покрива околу 80% од површината која треба да се обработи.

Предупредување: Овој производ може да предизвика иритација на кожата, затоа се препорачува употреба на ракавици. Ако дојде во допир со очите, треба да се измијат со вода. Доколку дојде до иритација треба да се побара лекарска помош.

Складирање: Пакувањето е во хатриени вреќи од 30 кг. Треба да се чува во сува просторија и има рок на употреба од 6 месеци од датумот на производство, кој е означен на самата вреќа.

Облик на испорака: Вентил вреќи од 30 кг., еко палета од 50 вреќи.

Подлога: Подлогата треба да биде чиста, без прашина или масни материји.

Подготовка: **Ecoter primary plaster** се подготвува со додавање на 11-12 литри вода на вреќа од 30 кг. Се меша се додека не се добие хомогена смеса. Материјалот се нанесува со сидарска фангла или се шприца со машина за малтер по целата должина на сидот. Идеална температура за нанесување на материјалот е од 5°C до 35°C .

Технички податоци:

-Производот е усогласен според стандардот MKS EN 998-1:2013

-Опсег на јакост на притисок – Класа CS IV ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$)

-Капиларна абсорпција на вода $-w_0$ (не е специфицирано)

-Максимална гранулометрија – 2 мм.

-Со 30 кг. материјал се покрива $17\text{-}20 \text{ m}^2$.

