

Ecoter – cement mortar – dry mix

Готов сув минерален малтер

Ecotere готов сув минерален малтер наменет за внатрешна и надворешна употреба. Ecotere се користи за грубо пополнување на сидови, фасадни сидови, подруми и места со влага. Кај рамни површини и бетони задолжително е употреба на Siloterpодлога. При употреба температурата не смее да биде под +5 °C. До целосно сушење да се заштити од мраз и директни сончеви зраци. Ecotere наменет за сите видови на машини за малтер. Време на обработка околу 3-4 часа. Не е дозволено мешање со други материјали.

Состав на материјалот:

Мелен CaCO_3 , цемент, вар и други средства за подобрување на работните својства на самиот материјал.

Својства:

Ecotere основен малтер за надворешно и внатрешно машинско малтерисување на секаков вид на сид, плафон и други површини од бетон.

Подготовка на подлогата:

Подлогата треба да биде цврста, издржлива и чиста (обезмастена и обезпрашена). Песочните и силно впитливи површини предходно да се премачкаат со Siloterpодлога.

Подготовка на материјал:

Материјалот се подготвува со машина за малтер, се штелува машината и се дозира. Препорачана дебелина од 8-20 мм, материјалот не смее да се нанесува во слој со дебелина повеќе од 5 см во една рака.

Предупредување:

Производот содржи цемент и вар, затоа е задолжителна заштита на кожата и очите. Да се чува на суво место.

Рок на употреба: 12 месеци од датум на производство означен на пакувањето.

Технички податоци:

Вреќа од 30 кг и гранулометрија од 0-1.2 мм.

Потрошувачка: Околу 15 кг/м² за слој со дебелина од 1 см

Опсег на јакост на притисок – Класа C_{SI} (0.4-2.5 N/mm²).

Производот е усолгасен според MKC EN 998-1:2013.