

ECOTER self leveling floor screed

Саморазливна подна маса

Производ: Саморазливна смеса за нивелирање на подни површини до 3mm до 13 mm.

Состав : на цементна основа.

Особини: производ кој е едноставен за подготовка, едноставна изведба, самонивелирачки, со добра адхезија за подлогата, висок квалитет на третираните површини.

Употреба: за нивелирање на нерамнини до 13mm кај бетонските подови, цементни кошулки или кошулки изработени од Ecoter EPS лесен бетон, пред изведба на завршна обработка на подот, односно поставување на паркет, тепих, ламинат итн.

Технички податоци :

-Означување на производ СТ - C12-F4 според МКС EN 13813

Максимална гранулација 0,6mm

Јакост на притисок $\geq 12.1 \text{ MPa}$

Јакост на свиткување $\geq 3.5 \text{ MPa}$

Атхезија за подлогата $\geq 2.47 \text{ MPa}$

Конзистенција – 24%

Препорачана дебелина на слој до 13mm

Отворено време за работа до 30 минути

Потрошувачка $1,250 \text{ kg/m}^2$ за 1 mm дебелина на слој.

Предупредувања : Треба да се избегнува контакт на производот со кожата, препорачана е употреба на ракавици. Ако дојде до допир тогаш треба да се измие со вода. Доколку дојде до иритација треба да се побара лекарска помош.

Складирање : Чувањето е 12 месеци од датумот на производството. Да се чува на суво место, на температура од 5°C до 35°C.

Облик на испорака: Вентил вреќи од 25kg , еко палета од 50 вреќи.

Подлога: Подлогата треба да биде чиста , без прашина или мастни материи. Препорачуваме употреба на примарен слој од Ecoter врска, растворена со вода во однос 2 : 1.

Подготовка: ECOTER саморазливната подна маса се подготвува со додавање на околу 6 l водана вреќа од 25 kg и се меша се до потполно изедначување. Нанесувањето се изведува рачно со разнесување со назабена глетарка или машински. Максималната дебелина на слој изнесува 13mm. По нанесувањето на материјалот треба да се извади заробениот воздух со помош на бодликов ваљак. Температурата при нанесување треба да биде од 10 до 30 ° C. Отворено време за работа при оваа температура е 30 минути. Откако ќе се нанесе самонивелирачката маса потребни се барем 6 часа за да зрее истата и за да може да се продолжи со следните активности за доработка на системот за подна подлога.