SILOTER
FORMULA ZA USPEH

Terastik Termo- Лепак за плочки за грејни површини

Производ: Материјалот е во форма на сив прав.

Состав: Цемент, $CaCO_3$ и специјални адитиви.

Употреба: Лепакот може да се нанесува на бетонска подлога, подлога од цементен, вар-цементен малтер . Се користи за лепење на подни и ѕидни плочки , плочки со димензии до 60 см и лепење на гранитни плочки,за внатрешни и надворешни површини.

Особини: Лепакот прави одлична врска со подлогата.Има едноставна подготовка и апликација. Не ја загадува животната средина и е со висока "А1" класа на реакција на пожар.Има едноставна подготовка и апликација.

Подготовка на подлогата: Подлогата на која се нанесува лепакот за плочки TERASTIK-Termo треба да биде чиста,без прашина или мастни материи, ослободена од слабо врзани парчиња од малтер или лушпи.Препорачуваме површината на која ќе се работи да биде премачкана со примарен слој од Podloga, кој е течен производ.Podlogata треба да се раствори во однос 1:8 волуменски делови и истата се нанесува врз подлогата со четка или со соодветен ваљак.

Подготовка: TERASTIK-Termo се подготвува со додавање на 6-6.5 l вода на вреќа од 25 кг.Се меша се до потполна хомогенизација на материјалот и се нанесува со назабена глетарка од 5-10 мм.

Предупредување: Треба да се избегнува контакт на производот со кожата,препорачана е употреба на ракавици.Ако дојде во допир со очите тогаш треба да се измие со вода.Доколку дојде до иритација, треба да се побара лекарска помош.

Рок на употреба и складирање: Производот има рок на употреба од 12 месеци од датумот на производство, кој е означен на вреќата.Треба да се чува во сува просторија на температура од 5 до 35 °C .

Пакување и испорака: Вентил вреќи од 25 кг , еко палета од 50 вреќи.

Технички карактеристики:

-Класа според МКС EN 12004-C2TE-90°C

-Максимална гранулација – 0.8 мм

-Препорачана дебелина на слој 5-10 мм

-Потрошувачка за слој со дебелина од 7 мм – 5кг/$м^2$

-Атхезија на подлога при нормални услови≥1N/mm^2

- Атхезија на подлога при потопување во вода ≥1N/mm^2

- Атхезија на подлога по циклуси мрзнење/одмрзнување ≥1N/mm^2

- Атхезија на подлога при загревањена 70 °C ≥ 1N/mm^2

-Атхезија на подлога при загревањена 90 °C ≥ 0.5 N/mm^2

-Лизгавост ≤0.5 мм .